

Technische Information





Silikat-Mineralgrund grob

Produktbeschreibung

Eigenschaften: • Weiß pigmentierte, grobe und griffige Grundierung mit gutem Deckvermögen auf Silikatbasis

• Für außen und innen

• Geeignet zur Grundierung, Haftvermittlung und Erstellung eines verkieselungsfähigen Untergrundes, insbesondere für Dispersions-Silikatbeschichtungen, wie z.B. JONAS Bio-Innensilikat

Konservierungsmittelfrei

· Lösemittelfrei, frei von schädlichen Emissionen

Werkstoff

Anwendungsbereich: Außen und innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Kalk, Kalkzement und Zementputzen,

Beton, Gipskartonplatten, Gipsbauplatten, alten Silikat- und Mineralfarben und matten Dispersionsbeschichtun-

gen.

Bindemittelbasis: Silikat mit organischem Stabilisator

Farbton: Weiß

Festkörper: Ca. 68 %

Spezifisches Gewicht: 1,66 g/cm³

pH-Wert: Ca. 11

Verdünnungsmittel Wasser

Viskosität: Leicht thixotrop

JONAS Farben GmbH Seite 1/3

Technische Information

JONAS Silikat-Mineralgrund grob



Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung: Streichen, rollen, Spritzen (z.B. Trichterpistole oder Förderpumpe).

Material nicht bei starker Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, hohen sommerlichen Temperaturen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, Nebelnässe, Regen verarbeiten. Ggf. Gerüstnetze oder -planen anbringen. Vorsicht bei Gefahr von

Nachtfrost.

Spritz-Empfehlung:

Trichterpistole: 4 mm Düse, 4-6 er Lochscheibe, Spritzdruck ca. 1,5 – 2,5 bar

Förderpumpe: Spritzrohr mit 4 mm Runddüse, Fördermenge gering, Arbeitsdruck: 2,5-3 bar Die genauen Spritzparameter sind geräteabhängig und individuell am Objekt zu ermitteln.

Untergrund: Alle matten Untergründe, die sauber, trocken und tragfähig sind, wie z.B. Kalk, Kalkzement und Zementputze,

Beton, Gipskartonplatten, Gipsbauplatten, alte Silikat- und Mineralfarben und matte Dispersionsbeschichtungen. Bei Neuputzen Wartezeit vor Beschichtung 4 Wochen. Mineralische Putzstellen fluatieren und mit Wasser nachwaschen. Alte Kalk-, Mineral- und Silikatfarbenanstriche reinigen, wenn erforderlich entfernen. Schadhafte Putzstellen

ausbessern und abbinden lassen.

Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS-

Merkblätter zu beachten.

Beschichtungsaufbau: Grundbeschichtung unverdünnt verarbeiten.

Verbrauch pro Beschichtung: Streichen, rollen: ca. 250 – 300 ml /m² auf glattem Untergrund.

Spritzen: 200 - 300 ml/m²

Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes erhöht sich der Verbrauch. (Die genauen Verbrauchswerte

sind ggf. durch Probeauftrag zu ermitteln).

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung: Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Vollständige

Verkieselung nach frühestens 3 Tagen. Hohe Luftfeuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaus-

 $tausch \ verl\"{a}ngern \ die \ H\"{a}rtungs- \ und \ Trocknungszeiten.$

 $Grunds \"{a}tzlich\ sind\ bei\ ung \"{u}nstigen\ Witterungsbedingungen\ geeignete\ Schutzmaßnahmen\ (z.B.\ Regenschutz)\ an\ den$

zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenflächen zu treffen.

Tönbarkeit: Mit max. 5 % Universal-Abtönfarben, Ansonsten Haftungsbeeinträchtigung. Im Einzelfall Verträglichkeit prüfen.

Getönte Ware unmittelbar verarbeiten. Hinweis: Für Farbtongenauigkeit und fleckenfreies Auftrocknen können wir aufgrund des chemischen Abbindeprozesses keine Gewährleistung übernehmen. Durch Abtönungen sind Abwei-

chungen bei den technischen Kenndaten auch hinsichtlich Konservierungsmitteln möglich.

Farbtonstabilität: Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung und Anlagerungen können die Beschichtungsoberfläche verändern. Farbtonveränderungen sind möglich. Der Veränderungsprozess ist dynamisch und wird durch klimatische Bedingungen und Exposition beeinflusst. Es gelten die jeweils aktuellen nationalen Regelungen, Merkblätter

etc.

Farbtongenauigkeit: Witterungs- und Objektbedingungen beeinflussen die Farbtongenauigkeit und die Gleichmäßig-

Farbtongenauigkeit: Witterungs- und Objektbedingungen beeinflu: keit des Farbtons. Folgende Bedingungen in jedem Fall vermeiden:

a. ungleichmäßiges Saugverhalten des Untergrunds

b. unterschiedliche Untergrundfeuchtigkeiten in der Fläche

c. stellenweise stark unterschiedliche Alkalität und/oder Inhaltsstoffe aus dem Untergrund

d. direkte Sonneneinstrahlung mit scharf abgegrenzter Schattenbildung auf der noch feuchten Beschichtung.

Auswaschungen von Hilfsstoffen: Bei noch nicht durchgetrockneten Beschichtungen kann eine Wasserbelastung, z. B. Tau, Nebel oder Regen, Hilfsstoffe aus der Beschichtung lösen und an der Oberfläche anlagern. Der Effekt ist abhängig von der Intensität des Farbtons unterschiedlich stark sichtbar. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des

Produkts. Die Effekte verschwinden bei weiterer Bewitterung.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

JONAS Farben GmbH Seite 2 / 3

Technische Information

JONAS Silikat-Mineralgrund grob



Allgemeines

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Haltbarkeit: Mind. 12 Monate ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) im verschlossenen Original-Gebinde bei sach- und fachge-

rechter Lagerung.

Art.Nr. und Bezeichnung: 33 06 001 JONAS Silikat-Mineralgrund grob

Verpackung: 12,5 | / 5 |

Inhaltsstoffe: Wasserglas, Spezial-Kunstharz-Dispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive.

Über Farbtonzugabe werden geringe Mengen an Konservierungsmitteln zugeführt.

Konservierungsmittelfrei: Konservierungsmittelfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102.

Ökobilanz: Informationen zur Ökobilanz finden Sie auf unserer Homepage unter Service / Technische Informationen / Down-

load: Umwelt-Produktdeklaration (EPD).

Sicherheit: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Besondere Hinweise: Glasscheiben, Metall, Klinker, Kacheln und Marmor vor Spritzern schützen. Verunreinigte Flächen sofort mit Wasser

nachwaschen.

GISCODE: BSW40

EU-Grenzwert: EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/h: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit

dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Hinweis gem. CLP: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen

entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die

Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.